

透塊ソイル〈環境改善舗装〉

NETIS掲載終了
HR-030034-VR

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

水をかけるだけで固まります。土壌に還元しますので産廃になりません。

●特長

1. 雑草が生えにくい。
2. 太陽の照り返しが少ない。
3. 植樹の育成管理がしやすい。
4. さまざまな施工が可能

●主成分

真砂土、固化材、透水材など

- 地盤の不陸整正や下地処理を十分実施してから舗装してください。

- 防草のためには、除草（根も含む）を十分実施してから整正してください。

- 散水量（平面：15リットル以上/m²、法面：30リットル以上/m²）は正しくお守りください。

- 冬季の低温、夏季の乾燥には十分養生を行ってください。



■使用量の目安(1m²当り)

用途	舗装厚	使用量(袋:25kg入)
庭・植樹周り防草	40mm	2.56
歩道エクステリア	50mm	3.20
駐車場	60mm	3.84

※ロスは見ておりません

※表面温度5℃以下では施工できません。

