

受注  
生産 NETIS掲載終了  
CG-150009-A

※「クロロガード®」は宇部興産建材(株)の登録商標です。

# ▶ クロロガード®(耐塩害・高耐久性 コンクリート用混和材)

構造物を長寿命化して、ライフサイクルコストを低減。  
臨海部や凍結防止剤使用地域で活用。

## ●特長

### クロロガード®とは

クロロガード®は、セメント等の結合材に対して、所定の量を置換して使用することにより、高い塩化物イオン浸透抵抗性をはじめとした、高耐久性コンクリートを得ることのできる混和材です。クロロガード®を使用することにより、塩化物イオン浸透抵抗性のほか、圧縮強度、乾燥収縮特性、凍結融解に対する抵抗性に優れたコンクリートを製造することができ、構造物の長寿命化、高耐久化、ライフサイクルコスト低減などを図ることができます。

### 1. 少量添加で高い耐塩害性

コンクリート1m<sup>3</sup>あたり20~40kgを添加するだけで高い耐塩害性を発揮します。

### 2. コンクリートかぶり増厚不要

塩化物イオンが浸透しにくいため、通常のかぶり厚で鋼材の腐食を遅らせることが可能です。

### 3. ライフサイクルコスト低減

長寿命化により、改修等のコストを低減します。

### 4. 寒冷地に最適

凍結防止剤の散布される寒冷地でも適用可能です。


## ■用途

塩化物イオン浸透抵抗性が高まるので、通常のかぶり厚で、鋼材の腐食を遅らせる効果が発現。高い塩化物イオン浸透抵抗性を求める構造物に適しています。

臨海で使用する構造物

凍結防止剤の散布される構造物

建設技術審査証明  
(土木系材料・製品・技術・道路保全技術)  
(一財)土木研究センター  
建技審証第1901号  
(有効期限:2024.6.16)  
※本審査証明は  
UBE三菱セメント株式会社、日本興業株式会社  
に交付されたものです。



建設技術審査証明では上記4性能のうち「塩化物イオン浸透抵抗性」について審査・証明されました。



鹿児島県枕崎市:枕崎漁港 ボックスカルバート↑

材料・工法  
比較

## クロロガードと従来技術(材料、工法)との比較

分類	概要	効果	特長
クロロガード	セメントと同様にミキサに投入(20~40kg/m <sup>3</sup> )し練り混ぜる	鋼材への塩化物イオンの供給量を低減する	所要量が少ない 専用設備不要 製造の汎用性が高い
従来型 混和材	高炉スラグ微粉末 フライアッシュ (またはこれらの混合セメント)	鋼材への塩化物イオンの供給量を低減する	所要量が比較的多い サイロなどの専用設備要
	表面被覆工法		工程が増える 天候に左右される
	かぶり増し厚		型枠改造要 (コンクリート製品の場合)
鉄筋工ポキシ樹脂塗装	あらかじめ鉄筋に樹脂塗装を施す	鋼材の防錆	準備に時間と手間を要する